


## Amerfloor SB




ABSOLU  
SYSTEM®

Janvier 2017

### DEFINITION

- ▶ Peinture de sol alkyde uréthane en phase solvant.



### DESTINATION

- ▶ Décoration et protection anti-poussière des sols intérieurs et extérieurs à usage domestique modéré : cave, escalier, garage privatif exclusivement (faible sollicitation mécanique).
- ▶ Applicable sur béton et ciment.
- ▶ Travaux neufs ou rénovation sur anciennes peintures bien adhérentes.

### AVANTAGES PRINCIPAUX

- ▶ Application facile, monocomposant.
- ▶ Bonne résistance à l'abrasion.
- ▶ Bonne résistance à l'eau, aux huiles et détergents ménagers.
- ▶ Bonne adhérence sur anciens fonds.
- ▶ Peut être rendu antidérapant ou antiglissant par ajout de charges (silice, corindon...).

### UTILISATION

#### Préparation des supports

Les supports, travaux préparatoires et les conditions de mise en œuvre seront en conformité avec les recommandations des normes NF P 74201 (réf DTU 59-1) pour les relevés verticaux et NF P 74203 (réf DTU 59-3) pour le sol. Le support doit être sain, propre et sec avant la mise en peinture.

La température ambiante sera comprise entre +5°C et +35°C et celle du support entre +5°C et +30°C et devra être de +3°C au-dessus du point de rosée. L'humidité relative ambiante doit être inférieure à 80%.

- **Sur béton ou ciment** : élimination des laitances et des produits de cure par tous moyens appropriés (ponçage, surfacage) puis dépoussiérage.

- **Sur anciennes peintures compatibles et adhérentes de type acrylique ou alkyde-uréthane** : dégraissage suivi d'un rinçage soigné à l'eau claire et séchage (voir dépliant Amercoat "Sols habitation").

#### Préparation du produit

Bien homogénéiser le produit de préférence à l'aide d'un agitateur mécanique à vitesse lente < 300 tours / minute. Ajouter si nécessaire le diluant sous agitation.



# Amerfloor SB



Janvier 2017

## ► Matériel d'application

- **Brosse** : dilution 0 à 5 % avec du white spirit.
- **Rouleau texturé 12 mm** : dilution 0 à 5 % avec du white spirit.
- **Pistolet sans air** : buse 13 à 15/1000<sup>e</sup> de pouce, pression 15 à 20 MPa (150 à 200 bars), dilution de 5 à 10 % avec du white spirit.

## ► Nettoyage des outils

White spirit.

## ► SYSTÈME RECOMMANDÉ

Support	Impression	Finition
Sols béton et ciment (supports brut ou revêtu préparés)	1 couche d' <b>AMERFLOOR SB</b> dilué à 10-15% avec du white spirit	2 couches d' <b>AMERFLOOR SB</b>

## ► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Liant</b>	Résine alkyde-uréthane	<b>Épaisseur sèche</b>	50 à 60 µm/couche
<b>Aspect du film sec</b>	Satiné (45-60 % sous 60°)	<b>Point éclair</b>	Compris entre 21°C et 55°C
<b>Teintes</b>	Toutes teintes (nuancier RAL + Chromatic®)	<b>Séchage toucher à 20°C</b>	4 heures
<b>Densité à 20°C</b>	1,19 ± 0,05	<b>Séchage minimum recouvrable à 20°C</b>	16 heures
<b>Extrait sec en poids</b>	68 ± 2 %	<b>Temps de séchage à 20°C avant remise en circulation</b>	Circulation piétons : 2 jours Circulation mécanique : 7 jours
<b>Extrait sec en volume</b>	49 ± 2 %	<b>Conditionnements</b>	1 litre / 5 litres / 10 litres
<b>Rendement moyen (m<sup>2</sup>/l)</b>	8 à 10 m <sup>2</sup> /l		

## ► CARACTÉRISTIQUES RÉGLEMENTAIRES

<b>Classification AFNOR</b>	NF T 36-005 Famille I - Classe 4a	<b>Conservation en bidon d'origine non ouvert</b>	12 mois, à l'abri du gel, de la chaleur et de l'humidité
<b>Classification COV*</b>	Valeur limite UE pour ce produit (cat A/i) : 500 g/L COV sans dilution = 388 g/L COV avec dilution = 439 g/L	<b>Hygiène et sécurité</b>	Consulter la fiche de données de sécurité disponible sur <a href="http://www.quickfds.com">www.quickfds.com</a> et les indications portées sur l'emballage.
<b>Emissions dans l'air intérieur</b>	C		

\* Les valeurs COV indiquées tiennent compte de nos colorants et des diluants éventuels préconisés.

La présente notice a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et le résultat d'essais effectués avec un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes au DTU en vigueur. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente. Des renseignements complémentaires sur les produits et préparations de surface sont disponibles auprès de nos services.

**AMERCOAT®**

Une marque du groupe PPG

 Immeuble Union Square, 1 rue de l'Union  
92565 Rueil-Malmaison Cedex